

INFORME DE ENSAYOS N° 0634/2023

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	0382/2023	FECHA DE INGRESO	18/04/2023
CLIENTE	ROSSIGNOL S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. María Isabel Henríquez Dirección: Las Dalias N°2723, Macul Teléfono: 222380772		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Una parka de color negro, identificada como "WILDER", talla M.		
PRESUPUESTO N°	0425/2023	FECHA ACEPTACIÓN	17/04/2023
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar el "Grado de Impermeabilidad al agua".		
INICIO ENSAYOS	20/04/2023	FINALIZACIÓN ENSAYOS	20/04/2023
OBSERVACIÓN	El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. IV Centenario 577, Las Condes, Santiago, Chile.		

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio, bajo código, SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos de la especie, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	METODO DE ENSAYO
Impermeabilidad -Milímetros, columna de agua	12.680 mm columna de agua	20/04/2023	AATCC 127/2017 (2018)

4.- COMENTARIOS
A. IMPERMEABILIDAD AL AGUA
• Menor a 40 pulgadas columna de agua (<1000 mm columna de agua): Permeable. • Igual o Mayor a 40 pulgadas columnas de agua (≥1000 mm columna de agua): Levemente resistente al paso del agua. • Igual o mayor a 60 pulgadas columna de agua (≥1500 mm columna de agua): Repelente o Resistente al paso del agua. • Igual o mayor a 100 pulgadas columna de agua (≥2500 mm columna de agua): Impermeable al paso del agua. • Igual a mayor a 280 pulgadas columna de agua (≥7000 mm columna de agua): Altamente impermeable al paso del agua.

 Sergio Reyes Lisoni Jefe de Laboratorio	 Myriam Subiabre Briceño Ingeniero Textil – Gerente Técnico
--	--

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MSB/srl/mcb/lib.
Ingreso N°0382/2023.

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE
Página 2 de 2

