

INFORME DE ENSAYOS Nº 0828/2025

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0458/2025	FECHA DE INGRESO	15/05/2025
CLIENTE	ROSSIGNOL S.A.		
CONTACTO	Nombre: María Isabel Henríquez Correo: ihenriquez@rchile.cl		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Una Parka, color azulino, talla S, identificada como "Darwin"		
PRESUPUESTO Nº	0412/2025	FECHA ACEPTACIÓN	07/05/2025
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar la impermeabilidad en tejido y en el sellado de costuras, solo prenda exterior.		
INICIO ENSAYOS	15/05/2025	FINALIZACIÓN ENSAYOS	16/05/2025
OBSERVACIÓN	El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pdte. Sebastian Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.		

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS

ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Impermeabilidad	Milímetros columnas de agua	16/05/25	AATCC 127/2017
Tejido	12.439		
Sellado de costuras	9.386		

4.- COMENTARIOS**A. IMPERMEABILIDAD AL AGUA**

- Menor a 40 pulgadas columna de agua (<1000 mm columna de agua): Permeable.
- Igual o Mayor a 40 pulgadas columnas de agua (≥ 1000 mm columna de agua): Levemente resistente al paso del agua.
- Igual o mayor a 60 pulgadas columna de agua (≥ 1500 mm columna de agua): Repelente o Resistente al paso del agua.
- Igual o mayor a 100 pulgadas columna de agua (≥ 2500 mm columna de agua): Impermeable al paso del agua.
- Igual a mayor a 280 pulgadas columna de agua (≥ 7000 mm columna de agua): Altamente impermeable al paso del agua.

5.- VALIDACIÓN DEL INFORME

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma **PORTAL.CALTEX.CL**, e ingresar a la sección “valida tu informe”, introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



Myriam Subiabre Briceño
Ingeniero Textil – Gerente Técnico

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MSB/srl/csd/pbs.
Ingreso Nº 0458/2025.