

INFORME DE ENSAYOS N° 1498/2024

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0958/2024	FECHA DE INGRESO	16/08/2024
CLIENTE	ROSSIGNOL S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. María Isabel Henríquez Dirección: Las Dalias N° 2723, Macul Teléfono: 222380772		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Prenda: Polera, identificada como "Phillip" Tejido: Punto, piqué Color: Azul marino Composición indicada por el cliente: 100% Poliéster		
PRESUPUESTO N°	0718/2024	FECHA ACEPTACIÓN	14/08/2024
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar el factor de protección ultravioleta solar.		
INICIO ENSAYOS	16/08/2024	FINALIZACIÓN ENSAYOS	19/08/2024
OBSERVACIÓN	El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pdte. Sebastián Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.		

2. ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa. c) Los resultados obtenidos aplican sólo para el color y características de la muestra analizada. A no ser que se especifique lo contrario, la muestra es analizada seca y relajada.

3. RESULTADOS OBTENIDOS			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Factor de Protección Ultravioleta		19/08/24	NCh 3273/2012 Probetas Ensayadas: 6
-T(UVA), media	3,04%		
-T(UVB), media	2,3%		
-UPF, media	41,71		
-UPF Calificado	33,53		
-Clasificación UPF	35		
-Categorización	Muy Buena Protección		

4. COMENTARIOS			
A. FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA			
RANGO UPF	Categoría de protección UVR	Transmisión UVR efectiva %	Clasificación UPF
15 a 24	Buena Protección	6,7 a 4,2	15, 20
25 a 39	Muy Buena Protección	4,1 a 2,6	25, 30, 35
40 a 50, 50+	Excelente Protección	≤2,5	40, 45, 50, 50+

5. CONCLUSIÓN


De los resultados obtenidos se concluye que la polera analizada presentó un factor de protección ultravioleta solar de clasificación "35", correspondiente a la categoría de "Muy Buena Protección".

6. VALIDACIÓN DEL INFORME

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma **PORTAL.CALTEX.CL**, e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



Maria Graciela Cumsille Subiabre
Ingeniero Textil – Gerente Operaciones

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MGCS/srl/jmo/lib.
Ingreso N° 0958/2024.